



# SCH

SLOVAKIA s.r.o.

## SCH 55 ECOLOR<sup>®</sup> PROFI Z

Základná farba na drevo

ISO 9001

TL 55.2010

## TECHNICKÝ LIST

**Použitie:** ECOLOR PROFI Z je základný vodouriediteľná farba na drevo pod emaily na drevo napr. ECOLOR HOBBY, ECOLOR PROFI, ECOLOR PROFI LESK, PROFI alebo ECOLOR PROFI EX. Tvorí základnú vrstvu pre použitie na nové i staré povrchy. Drevo napadnuté biotickými škodcami je nutné nejdôr ozetri niektorým z typov biocidnych prípravkov napr. IMPRANAL BIO. V exteriéri nedoporuujeme používať na silno pryskyriené drevá. Ako základnú vrstvu je email možno použiť bu samostatne alebo pre náročnejšie aplikácie na povrch opatrený napúšťadlom ECOLOR PROFI N.

**Vlastnosti:** Je svetlostály, akho pretierate ný, pružný a chráni drevo pred UV žiarením a poveternostným vplyvom.

**Schválenie:** Výrobok splňuje požiadavky zákona 379/2004 Sb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

**Zloženie:** Zmes pigmentov a plnív v disperzii syntetického polymeru s prídavkom aditív.

**Odtie :** vyrába sa v neštandardnej bielej farbe.

**Zápach:** Vlastný zápach výrobku, po zaschnutí zmizne.

<b>Parametre:</b>	objemová hmotnosť	1200 kg/m <sup>3</sup> ,
	obsah netekavých zložiek	min 40 % ,
	pH	cca 8,5.

**Príprava podkladu:** Po riadnom premiezaní farbu nanášame na podklad, ktorý musí byť čistý, po rokoch zbrúsený a suchý. Nesmie byť znečistený mazadlom, olejom, silikonovými tmelmi a podobne. Na povrchu nesmie byť prach. Eventuálne výrony pryskyričov musia byť odstránené rozpúšťadlom (napr. nitroriedidlom). Tmel je nutné odskúšať individuálne. Vlhkosť natieraného dreva nesmie prekročiť 12%, nesmie byť napadnuté drevokaznými hubami a plesnami a vykazovať stopy po oxidáciách. Nesúdržné staré nátery odstrániť, inak zbrúsiť do matna.

**Aplikácie:** Na pripravený podklad sa aplikuje v jednej vrstve. **Aplikácia nemá rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25° C. Náter pretahujte ný po 4-6 hod/20°C, plne zatahujte ný po 48 hod/ 20 °C. Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečným svetlom a do preschnutia pred dažďom!**

**Riedenie:** Dodáva sa v aplikácii nej konzistencii, neriediť.

**Spôsob nanášania:** Má aním, válekom, ztetcom, striekaním.

**Spotreba:** 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup>.

**Údržba:** Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

**Hygiena a bezpečnosť práce:** Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona 356/2003 Sb. v znení neskorších predpisov. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemožno vylúčiť vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ozetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosahu detí. Zabráť styku s očiami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

**Prvá pomoc:** Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypíť asi 0,5 l vody, nevyvoláva zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10-15 minút vodou, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože vyzliecť kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom.

**Požiarno technická charakteristika:** Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle SN 650201.

**Skladovanie:** Skladovať možno v pôvodných neotvorených obaloch pri teplotách 5 až +30°C. Maximálna skladovateľnosť 24 mesiacov. **VÝROBOK NESMIE ZMRZŇUŤ.**

**Preprava:** Prepravovať len pri teplotách od +5°C do +35°C.

**Balenie:** 0,75; 2,5 litrov a 6 kg.