



SCH

SLOVAKIA s.r.o.

SCH 40.0030 EXIN[®] EKO

Biela maliarska farba

TL 40.0030.2010

TECHNICKÝ LIST

Použitie: Vodou riedite ná, snímate ná, odolná vo i otretiu maliarska farba na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy je určená na prefarbovanie maliarskymi pastami. Ak sú na prefarbovanie použité zdravotne bezchybné farebné koncentráty (pasty), je vhodná na úpravu interiérov národných na hygienu, ako sú zkony, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod. Náter môže prís do náhodného styku s potravinami, nie je však na tento účel určený.

Zloženie: Zmes plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, neobsahuje ťažké kovy!

Upozornenie: Vzhľadom na obsah kaolínu vo výrobku EXIN EKO môže pri aplikácii striekaním dochádzať k vášiemu opotrebeniu dýz a piestov striekacieho zariadenia. Tento jav je vlastnosťou výrobku, nie jeho chybou, a výrobca neberie za vásie opotrebenie striekacieho zariadenia zodpovednosť.

Odtieň: Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni, možno farbiť maliarskymi pastami.

Parametre farby:

obsah neprchavých zložiek	min. 61 %
vzhľad	biela viskózna kvapalina bez nečistôt

Parametre náteru:

difúzny odpor	0,05 m
vzhľad	matný
belosť	min. 93 %
pri navosť	0,3 MPa
krycia schopnosť	1

Príprava podkladu: Podklad ošetriť, nesúdržné staré nátery odstrániť, na omietky nanášať až po ich úplnom vyzretí. Sadrokartón a nové omietky penetrovať pomocou penetrátora PENECO SCH 02.

Aplikácia: Farba EXIN EKO je zriedená pre prácu s valčekom. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % možno náter po 1 hodine pretrieť. Minimálna teplota vzduchu a podkladov pre nanášanie je +5 °C, maximálna +30 °C.

Spôsob nanášania: Valčekom, ztetcom, striekaním.

Spotreba farby: Cca 0,12-0,3 kg/m² pri dvoch náteroch pod a stavu podkladu. tzn. cca 1 kg na 8-12 m² v jednej vrstve.

Riedenie: Farba je zriedená pre nanášanie valčekom, inak možno riediť podľa potreby vodou max. do 10 %. Na zvýšenie odolnosti náteru proti oteru (pri pijavých podkladoch) je vhodné použiť na riedenie PENECO SCH 02 max. do 10 %. Pre záverečnú vrstvu farbený výrobok neriediť.

Údržba: Pomôcky po skončení práce okamžite umyť vodou.

Hygiena a bezpečnosť práce: Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemôže vyvolať vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosahu detí. Zamedzte kontaktu s ošami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvoláva zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymyť otvorené oči 10-15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože vyzliecť kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom.

Požiarno-technická charakteristika: Výrobok nie je horľavá kvapalina.

Skladovanie: Skladovať možno v pôvodných neotvorených obaloch 1-12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote 5-30 °C, počas 13-24 mesiacov od dátumu výroby pri teplotách 5-10 °C. Maximálna skladovateľnosť 24 mesiacov. **VÝROBOK NESMIE ZMRZŇUŤ.**

Preprava: Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C.